



亚地斯，更快更好

panDOMO® W7

WallBasic

PANDOMO® WallBasic 装饰墙面

高聚合物改性水泥基墙面装饰镘料

快干早强，抗开裂

自由调色

无限创意纹理效果

高覆盖率



上海办公室：
上海市徐汇区桂平路 481 号
桂中园 2 号楼 401 室
电话：86-21-64161800
邮编：200233

panDOMO® W7

WallBasic

产品说明：

panDOMO W7，由特种水泥、高品质胶粉及精选骨料混合而成的聚合物改性水泥基的墙面装饰镬料。

应用范围：

仅室内墙面和顶面使用，将色彩和纹理混搭，打造独特、精致、创意与美感的室内装饰墙面。可适用于、商铺、酒店、咖啡厅、大堂、办公室、私人住宅及展厅等场所的立面与顶面装饰。

基层准备：

适合的基层

- 混凝土
- 水泥砂浆抹灰
- 石膏灰整平层
- 各种砌块
- 纸面石膏板
- 水泥纤维板
- 旧瓷砖和石材
- 水性乳胶漆面
- 玻璃纤维墙纸表面

基层必须坚实、清洁和干燥，需清除所有的污染物—诸如灰尘、浮浆、油脂、残留的胶和涂层、残渣、养护剂等。

在可吸收性基层上，如混凝土、水泥砂浆、纸面石膏板、砌块、水泥纤维板等，可使用 ARDEX P51 底涂剂按说明稀释后涂刷做界面处理。

更多信息请联系 ARDEX 技术服务部门。

搅拌：

通常约为 4 L 清水兑 10 kg 粉剂。

先将定量的色浆水倒入干净的搅拌桶中，后倒粉料，以机械方式进行搅拌，静置 1 - 3 分钟后，继续搅拌直至产生细柔无结块浆状流体。

施工：

将搅拌后的新鲜浆料用平口镬刀均匀无遗漏的镬抹到已处理的基面上，镬抹时注意走刀的痕迹，根据纹理创意镬抹出刀印。如需打磨，等待干固后用 180 号砂纸配合偏心抛磨机进行抛光，最后使用 panDOMO 封闭剂进行罩面，增强抗污性和外观效果。

在 18 - 20 °C 下，panDOMO W7 的桶中待料时间约为 30 分钟。低温时操作时间会延长，高温时会缩短，合理安排工作流程，在工作时间内完成作业工序。

调色：

panDOMO W7 本身为白色粉剂，设计用色可用 10 种 panDOMO CC 色浆调配而成。调色时，将色浆依比例加入刚混合的新鲜浆料中或加入待混合的清水中。在大面积施工时，推荐一次性把色浆加入预计所需的所有清水中作为混合用水待用，避免分次配色造成色差。

所需颜色可按需求调配，建议在施工前先打样确认。

施工时色料用量需精确量秤，颜色计量需精确至 0.01 克。

panDOMO® W7

WallBasic

panDOMO W7 可根据设计创意的纹理质感来施做，视纹理质感所需达成的效果使用相应的工具和工艺。

具体施工方式需视创意纹理质感效果向

ARDEX 技术服务部门咨询。

不建议施作于长期潮湿区域或与水大量接触区域。

在日后的养护或翻新施工时，可直接使用 panDOMO W7。

包装：

10 kg 包装。

储存和保质期：

保持未开封和干燥条件下，可以存储 6 个月。

工具清洗：

使用后请立即用水清洁工具，机械和手。干固后的材料需用机械方法去除。

技术数据：

加水量： 40-41%

桶中待料时间： 约 20-30 分钟

操作时间： >20 分钟

收光： 约 60 分钟

施工厚度： 1.0-1.5mm

用量： 约 1.1kg/mm/m²

实际用量视基层状况和施工方法有变化

抗压强度

1 天后： > 2 MPa

28 天后： > 8 MPa

抗折强度

1 天后： > 1 MPa

28 天后： > 4 MPa

健康和安

PANDOMO W7 在正常使用过程中是无害的。但是本品中含有波特兰水泥和砂子及反应性碱性物质。避免吸入其灰尘。避免直接接触皮肤和眼睛。施工时，请穿戴合适的防护用具如防尘口罩，手套和护目镜。如果不慎溅入眼睛，请用大量清水冲洗。如果吸入过量灰尘，请转移至空气清洁及通风处，并用清水漱口。如果仍有不适症状，请及时就医。本产品固化后对人体和环境无危害。需要知道更多信息，请索取材料安全数据表。

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料，皆是根据我们以往丰富的实务经验，诚挚地为客户解决工程问题。公司本着持续研发的一贯目标，在任何时刻我们将保有权利更新产品最新资料。我们也保证持续提供高品质的产品。然而，因本公司无法掌控工地现场或施工操作，故不承担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。